

GARANTIECERTIFICAAT

GARANTIEVERKLARING VERLIJMEN VAN MEMBRANEN VOOR DAK- EN WATERDICHTINGSCONSTRUCTIES

D-MAX België garandeert dat het product **MAX PRO 82 Bio-Tack Xtreme** veilig gebruikt kan worden om EPDM membranen op hout, steen, metaal, inox, gecacheerde isolatieplaten, ... te verlijmen indien de hieronder aangegeven instructies en opmerkingen zorgvuldig opgevolgd en nageleefd worden.

Door het veelzijdige aanbod aan zelfklevende dakmembranen en hun specifieke samenstellingen adviseren wij vooraf om de technische fiche van het dakmembraan te raadplegen. Dakmembranen waar weekmakers in verwerkt zijn of waarbij weekmakers in de productiestromen aanwezig kunnen zijn (oa gerecycleerde EPDM), kunnen onthechting van contactlijmen veroorzaken.

Externe onafhankelijke testrapporten zijn verkrijgbaar op eenvoudig verzoek.

PRODUCTOMSCHRIJVINGEN

- B-8002- transparant/wit - 500 ml
- B-8002-22 – transparant/wit – 22 liter
- B-8022-22B- blauw - 22 liter

VERWERKING

- bus of vaatje krachtig opschudden of rollen (20 tot 30x)
- verwerkingstemperatuur idealiter tussen 10° en 25°C
- bus en materialen zo goed mogelijk op temperatuur brengen
- voor gladde of effen oppervlakken (heeft geen opvullend vermogen)
- ondergronden dienen droog, schoon, vuil- en vetvrij en voldoende vast te zijn, losse delen verwijderen
- voor verlijmen op oude dakmembranen kan het gebruik van een speciale primer noodzakelijk zijn _ contacteer hierover onze technische adviseurs voor de juiste voorbereiding en werkwijze _bij gebruik van primer enkel de nieuwe EPDM inspuiten met 82, de primer op het oude membraan aanbrengen
- materialen dubbelzijdig inspuiten _ hechtproef is aanbevolen – meestal wordt voor deze toepassing een zelfklevend membraan gekozen
- sluit de slang aan op het pistool en op het vaatje _ zorg dat de bouten goed vastzitten zodat de flexibel niet meer kan draaien _ vastdraaien met Engelse sleutel _ zet de richting van de nozzle op het pistool vast met de bout in de gewenste spuitrichting (horizontaal of verticaal) _ het ventiel van het vaatje geleidelijk volledig open draaien _ open het pistool aan de doseerschroef (-wiel) achter de trekker van het pistool op de gewenste vernevelstand
- inspuiten op +/- 10 cm (bus) tot 15 cm (vat) afstand – houdt altijd 25% overlapping aan
- houd het pistool altijd parallel met het in te spuiten materiaal
- na inspuiten de materialen stevig aandrukken of aanrollen binnen 120 minuten (open tijd) waarna de lijm zijn kracht kan opbouwen (na 24 uur heeft de lijm zijn eindsterkte bereikt)
- bij heractiveren (4 minuten na eerste laag) handeling herhalen en 2 tot 4 minuten wachten vooraleer de materialen samen te brengen
- de lijm niet laten ophopen, soepele spray aanhouden (webspray)
- op poreuze ondergronden (hout, beton, ...) is 80% dekking nodig - hiervoor moet u 1.5 keer de normale hoeveelheid aanbrengen omdat een gedeelte van de contactlijm in het poreuze materiaal trekt
- soepele materialen (bouwfolies) moeten 100% dekking hebben - normaal spuitpatroon aanhouden

- afdampen van de lijm is gedurende 2 tot 4 minuten nodig – mag niet meer kleverig aanvoelen (met rug van de hand testen)
- na gebruik de sproeikop reinigen met de 57 Fast-Tack Cleaner
- als het vat leeg is het ventiel aan het vat dichtdraaien _ de aanwezige lijm in de slang uitspuiten en verwerken totdat er niets meer uit het pistool komt _ dan de slang ontkoppelen van het vat - het pistool reinigen – het vaatje ondersteboven zetten op een veilige plaats en het ventiel terug open draaien zodat het overtallige gas kan ontsnappen (laat dit een uurtje staan) – daarna naast het voorziene plaatje op het vaatje doorprikken - alle stickers verwijderen – het vaatje is nu gereed voor recyclage (oud ijzer)
- niet uitgeharde contactlijm is met 57 Fast-Tack Cleaner te verwijderen van niet-poreuze materialen
- handen na gebruik reinigen met MAX PRO 54 Ultra-Cleaning Tissues

AANDACHTSPUNTEN

- uitgeharde contactlijm is enkel mechanisch (schuren) te verwijderen
- niet toepasbaar op vet- olieachtige ondergronden, heeft geen opvullend vermogen
- niet toepasbaar voor dakmembranen met > 10% weekmakers
- niet geschikt voor zware constructieve verlijmingen (verticaal / horizontaal), niet geschikt voor weekmakerhoudende materialen, niet geschikt voor punteverlijmingen, niet geschikt voor bepaalde PP, PE en bepaalde geplastificeerde materialen
- een hechtproef voor gebruik wordt geadviseerd om de hechtkracht te testen – steeds technisch datablad of samenstelling dakmembraan opvragen
- niet geschikt voor permanente waterbelasting
- bij onzekerheid over de samenstelling van het dakmembraan vraagt u dan eerst de samenstelling aan uw leverancier - deze is normaliter op eenvoudig verzoek te verkrijgen - deze informatie mag u met ons delen, waarop wij u een juist advies kunnen geven

GARANTIE

D-MAX België BV garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid kan nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze algemene verkoopsvoorwaarden. In geen geval is de verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade.

AANSPRAKELIJKHEID

De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.

ALGEMEEN GEBRUIK

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze technische fiche zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden altijd te goeder trouw gegeven. Omdat wij geen controle hebben over de toepassing en de omstandigheden kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de resultaten of voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet aangepast gebruik. Omdat de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kunnen wij geen aansprakelijkheid op grond van deze technische fiche opnemen. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. D-MAX België BV behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijk onze klanten te informeren. Vraag een technisch adviseur van MAX PRO altijd voor advies, bijstand of verwerkingsadvies.

(*) geadviseerd wordt vooraf een verdraagzaamheids- en/of hechtingstest uit te voeren – vraag onze technische adviseurs om u hierover te informeren