

MAX PRO 34 ULTRA-SEAL

MAX PRO 34 Ultra-Seal is een universele neutrale afdichtingskit op basis van polysiloxanen

EIGENSCHAPPEN

- zéér sterke afdichtingen op de meeste ondergronden in de bouw
- sanitair ingesteld
- **perfect voor het afdichten van naden bij alle natuurstenen** en zachte bouwmaterialen en dit zonder vlekvorming of randzonemigratie (geen doorbloeding)
- blijft duurzaam, hoog elastisch en is gemakkelijk verwerkbaar
- na uitharding zéér goede UV-bestendigheid, vrijwel reukloos en bestand tegen de meeste chemicaliën en chloor
- hoge temperatuurbestendigheid van -50°C tot +120°C
- verwerkingstemperatuur tussen +5°C en +40°C
- voldoet aan de normen :
- EN15651-1 F-EXT-INT-CC 25LM voor voegkitten voor gevelelementen
- EN15651-2 G-CC 25LM voor beglazingsvoegen
- EN15651-3 S-XS2 voor voegkitten in sanitaire toepassingen

TOEPASSINGEN

- **voegen bij alle natuurstenen** (marmer, graniet, arduin, blauwe steen, ...) zonder vlekvorming of randzonevervuiling
- voegen op sterk poreuze ondergronden zonder het gebruik van een primer
- aansluit- en afwerkingsvoegen bij grafmonumenten en stenen die niet overschilderd worden
- aansluitvoegen tussen bouwelementen(*)
- voegen in randen aan zwembaden met constante onderdompeling (**)
- aansluitvoegen tussen raam- en deurkozijnen en gevels die niet overschilderd worden
- van voegen in keukens en sanitair die niet overschilderd worden

VERPAKKING

Kokers	310 - 400 - 600 ml
Omdozen	20 kokers - worsten per doos

KLEUREN

Transparant, wit, grijs, steengrijs, trijs

TECHNISCHE INFORMATIE

Type	elastisch
Dichtheid	1,01 g/ml
Standvermogen	< 3mm (DIN 52456 - ST-U26-23)
Uithardingssysteem	luchtvochtigheid

Huidvorming	10 minuten (20°C en 50% RV)
Shore A hardheid	35 (DIN 53505)
Treksterkte	1,00 MPa (ISO8339)
100% modulus	0,35 MPa (DIN 53504 S2)
Rek bij breuk	530%
Maximum toelaatbare vervorming	25%
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot +120°C
UV-bestendigheid	bevat geen UV-stabilisatoren
Aanbrengtemperaturen	+5°C tot +35°C
Houdbaarheid	16 maanden in ongeopende originele verpakking droog bewaard tussen + 5 en + 25°C

VERWERKING

Ondergrond

- ondergronden dienen steeds schoon, droog en draagkrachtig te zijn
- ondergronden ontvetten met MAX PRO 51 Power-Clean Spray
- goede hechting zonder primer op de meeste niet-poreuze bouwmaterialen
- voor poreuze ondergronden adviseren wij het gebruik van onze P4 primer

Aanbrengen

- MAX PRO 34 Ultra-Seal aanbrengen met een MAX PRO professioneel kitpistool voor een gemakkelijke verwerking
- diepe voegen opvullen met vulband of rondschuim

HECHTING

- goede hechting zonder primer op de meeste niet-poreuze bouwmaterialen
- voor poreuze ondergronden adviseren wij het gebruik van onze P4 primer

VEILIGHEIDSLAD

- op aanvraag voor de professionele gebruiker
- beschikbaar op onze website www.maxpro.be

REINIGING

- niet-uitgeharde kit > met water
- uitgeharde kit > mechanisch
- handen – gereedschap > met water / MAX PRO 54 Ultra-Cleaning Tissues

OVERSCHILDERBAARHEID

- MAX PRO 34 Ultra-Seal is niet overschilderbaar

VARIA

- sterk vervuilde oppervlakken vooraf reinigen met MAX PRO 51 Power-Clean Spray
- vooraf altijd advies vragen en verdraagzaamheidstest uitvoeren
- respecteer altijd de voegverhoudingen en rondschuim aanbrengen indien nodig
- voorkom 3-puntshechting in de voegen

GARANTIE

D-MAX België BV garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid kan nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze algemene verkoopsvoorwaarden. In geen geval is de verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade.

AANSPRAKELIJKHEID

De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.

ALGEMEEN GEBRUIK

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze technische fiche zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden altijd te goeder trouw gegeven. Omdat wij geen controle hebben over de toepassing en de omstandigheden kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de resultaten of voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet aangepast gebruik. Omdat de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kunnen wij geen aansprakelijkheid op grond van deze technische fiche opnemen. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. D-MAX België BV behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijk onze klanten te informeren. Vraag een technisch adviseur van MAX PRO altijd voor advies, bijstand of verwerkingsadvies.

(*) geadviseerd wordt vooraf een verdraagzaamheids- en/of hechtingstest uit te voeren – vraag onze technische adviseurs om u hierover te informeren

(**) minimaal 7 dagen laten uitharden alvorens te belasten met water / zwembadwater (zout en chloorhoudend)