

MAX PRO 63 CON-FIX TRADITIONAL D3

MAX PRO 63 Traditional D3 is een gebruiksklare dispersielijm op basis van polyvinylacetaat

EIGENSCHAPPEN

- pasteus
- voor alle houtconstructies
- gebruiksklaar
- droogt transparant op
- handvaste verbinding na 30 minuten
- ook geschikt voor licht vochtig hout
- oplosmiddelvrij
- natuursteen verdraagzaam
- goede hechtsterkte
- voor binnengebruik
- uitgeharte lijm is weersbestendig (DIN68602 EN 204 D3)
- kan bewerkt worden : schuren, schilderen, vernissen en beitsen

TOEPASSINGEN

voor het verlijmen van

- de meeste houtsoorten, massieve en niet-massieve, vezelspaander- en multiplexplaten, MDF- en kunststofplaten in ramen, deuren, trappen, parket en verandabouw, voor interieur- en keukeninrichtingen..
- exotische houtsoorten, zwaluwstaart, pen- en gat, tand messing en groef verbindingen

VERPAKKING

Knijpfles

750 gram

Omdozen

12 bussen per doos

KLEUREN

Wit / transparant

TECHNISCHE INFORMATIE

Karakter	polyvinylacetaat (PVAc)
Geur	reukloos
Consistentie	pasteus
Soortelijk gewicht	1,11g / ml
Open tijd	max 1 minuut (bij 23°C en 50% RV)
Handvast	2 tot 5 minuten (bij 23°C en 50% RV)
Uitharding	+/- 12 uur (bij 23°C en 50%RV)

Perstijd	+/- 30 minuten (bij 23°C en 50%RV)
Persdruk	5 kg/cm ²
Breukweerstand	15 N/mm ²
Verwerkingstemperatuur	Tussen +5° en 40°C
Temperatuurbestendigheid	- 20° en + 70°C
Krimp	nihil
Verbruik	+/- 150 - 200 gram /m ² afhankelijk van de toepassing
Houdbaarheid	min 12 maanden na productiedatum , rechtop bewaren tussen 5 en 25°C

VERWERKING

- draag altijd beschermende handschoenen en als professioneel verwerker moet u de opleiding om te werken met PU schuimen of PU lijmen voltooid hebben (bij vragen contacteer onze klantenondersteuning)

Ondergrond

de te verlijmen materialen moeten schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.
houtvochtigheid max. 18%

Voorbehandeling

vette houtsoorten (teak) vooraf ontvetten met MAX PRO 51 Power-Clean Spray en direct verlijmen.

Aanbrengen

de lijm gelijkmatig, éénzijdig aanbrengen en 3 minuten laten drogen, dan samenbrengen
bij exotisch hout, tweézijdig aanbrengen en 3 minuten laten drogen, dan samenbrengen

Open tijd

voeg beide delen binnen 15 minuten samen

Droogtijd/klemtijd/afbindtijd

pers (5 kg/cm²) de verbinding samen, totdat een handvaste verbinding is bereikt (perstijd afhankelijk van houtsoort, vochtigheid van het hout en omgevingstemperatuur) – de lijmverbinding kan na 24 uur belast worden, 90% van de eindsterkte wordt na ca. 24 uur bereikt

Temperatuur

niet verwerken onder +5°C

Verbruik

ca. 150 - 200 g/m²

Overschilderen

schilderen nadat de lijm volledig is uitgehard, indien te vroeg overschilderd wordt kan niet uitgesloten worden dat bellen worden gevormd in de verflaag.

REINIGING

Reinigen van

verse lijm: met water

opgedroogde lijm: enkel mechanisch

VEILIGHEIDSLAD

- op aanvraag voor de professionele gebruiker
- beschikbaar op onze website www.maxpro.be

GARANTIE

D-MAX België BV garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid kan nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze algemene verkoopsvoorwaarden. In geen geval is de verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade.

AANSPRAKELIJKHEID

De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.

ALGEMEEN GEBRUIK

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze technische fiche zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden altijd te goeder trouw gegeven. Omdat wij geen controle hebben over de toepassing en de omstandigheden kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de resultaten of voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet aangepast gebruik. Omdat de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kunnen wij geen aansprakelijkheid op grond van deze technische fiche opnemen. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. D-MAX België BV behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijk onze klanten te informeren. Vraag een technisch adviseur van MAX PRO altijd voor advies, bijstand of verwerkingsadvies.

(*) geadviseerd wordt vooraf een verdraagzaamheidstest uit te voeren – vraag onze technische adviseurs om u hierover te informeren