

MAX PRO 73A ROOF EPDM-FIX A

MAX PRO 73A Roof EPDM-Fix A is een is een neutrale daklijmkit op basis van SMP polymeren voor het verlijmen en afdichten van de meeste talkachtige EPDM folies

EIGENSCHAPPEN

- milieuvriendelijk
- oplosmiddelvrij en vrijwel reukloos
- bestand tegen condens
- uitstekende hechtingseigenschappen zelfs op vochtige ondergronden
- goede kleefkracht ook op vele oplosmiddelgevoelige
- ondergronden zoals polystyreenschuim (XPS en EPS)
- in de meeste gevallen geen primer nodig
- probleemloos toepasbaar op oneffen ondergronden
- correctie mogelijk tot 10 minuten na aanbrengen
- beschikt over uitstekende UV-en weersbestendigheid
- veroorzaakt geen blaasvorming
- lage krimp
- elastisch

TOEPASSINGEN

- wordt gebruikt als kit voor Amerikaanse EPDM membranen
- het afdichten van dakrandafwerkingen, naadverbindingen, aluminium daktrimmen en
- als lijm voor het verlijmen van overlappingen en EPDM- herstellingen
- heeft een goede hechting op de meeste gangbare bouwmaterialen.
- is hoofdzakelijk geschikt voor daktoepassingen
- niet geschikt voor vijvers en natuursteen

VERPAKKING

Kokers	290 ml
Omdozen	20 kokers per doos

KLEUREN

Zwart

TECHNISCHE INFORMATIE

Type	SMP Polymeer
Consistentie	pasteus
Dichtheid	1,60 g/ml
Uithardingssysteem	luchtvochtigheid

Doorharding	2 mm per 24 uur (bij 23°C en 50% RV)
Huidvorming	10 minuten (23°C en 50% RV)
Volumeverlies	< 3% (DIN52451)
Rek bij breuk	100% (DIN 53504)
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot +80°C
UV-bestendigheid	bevat geen UV-stabilisatoren
Aanbrengtemperaturen	+5°C tot +35°C
Shore A	58
Houdbaarheid	18 maanden in ongeopende originele verpakking droog bewaard tussen + 5 en + 25°C

VERWERKING

Ondergrond

- de ondergrond moet vast en voldoende stevig zijn
- de ondergrond moet winddroog zijn (aardvochtig mag - geen waterfilm op oppervlak)
- de voegen dienen schoon, winddroog, vast, stof- en vetvrij te zijn - diepe voegen opvullen met rondschuim

Voorbehandeling

- de te verlijmen materialen moeten schoon, stof- en vetvrij zijn
- epdm membraan reinigen met water met ammoniak (*)
- ontvetten met MAX PRO 51 Power-Clean Spray
- Indien echter door grote temperatuurschommelingen en/of waterbelasting hoge eisen aan de hechting worden gesteld, wordt op gesloten ondergronden zoals metaal (en eventueel kunststoffen) G4 primer en op poreuze ondergronden (zoals beton) P4 primer geadviseerd

Aanbrengen

in rillen aanbrengen op de ondergrond of op het te verlijmen element - 2 à 3 mm dikte van de lijmril behouden na aandrukken bij lijmtoeepassingen, zodat de lijm in staat is vervormingen op te vangen (met name van belang in buitentoepassingen of onder vochtige omstandigheden) - als afdichting met de spuitmond aanbrengen met een minimum van 5mm zodat een goede voegnaad overblijft - de voeg steeds goed vullen en indien nodig rugvulling gebruiken - respecteer de voegbreedte en diepteverhouding zodat de voeg zijn werk kan doen

Open tijd

- het te verlijmen deel voor het vormen van een huidlaag op de lijm aanbrengen (let op! de snelheid van huidvorming is afhankelijk van de temperatuur en relatieve luchtvochtigheid).
- het materiaal kan nog gecorrigeerd worden en vervolgens aandrukken

OVERSCHILDERBAARHEID

- niet overschilderbaar

HECHTING

- uitstekende hechting meestal zonder primer op vrijwel alle ondergronden (*)
- niet voor uitzettingsvoegen, zwembaden, kwetsbare materialen
- handen en gereedschap na gebruik reinigen met MAX PRO 54 Ultra-Cleaning Tissues
- niet geschikt voor PE, PP, PC, PA, PMMA en Teflon

VEILIGHEIDSBLAD

- op aanvraag voor de professionele gebruiker
- beschikbaar op onze website www.maxpro.be

REINIGING

- niet-uitgeharde lijmkit > MAX PRO 51 Power-Clean Spray
- uitgeharde lijmkit > mechanisch
- handen – gereedschap > MAX PRO 54 Ultra-Cleaning Tissues

VARIA

- contact van verse lijmkit met reinigings- en oplosmiddelen vermijden
- niet geschikt voor aquariumbouw, zwembaden, uitzettingsvoegen, of op PMMA, PE, PP, Teflon[®], rubber, bitumineuze en was- of paraffine houdende ondergronden
- het is steeds aanbevolen de hechting en de verdraagzaamheid vooraf te testen
- het product blijft licht kleverig na uitharding

GARANTIE

D-MAX België BV garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid kan nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze algemene verkoopsvoorwaarden. In geen geval is de verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade.

AANSPRAKELIJKHEID

De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.

ALGEMEEN GEBRUIK

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze technische fiche zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden altijd te goeder trouw gegeven. Omdat wij geen controle hebben over de toepassing en de omstandigheden kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de resultaten of voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet aangepast gebruik. Omdat de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kunnen wij geen aansprakelijkheid op grond van deze technische fiche opnemen. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. D-MAX België BV behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijk onze klanten te informeren. Vraag een technisch adviseur van MAX PRO altijd voor advies, bijstand of verwerkingsadvies.

(*) geadviseerd wordt vooraf een verdraagzaamheids- en/of hechtingstest uit te voeren – vraag onze technische adviseurs om u hierover te informeren