

## MAX PRO 84 TACK-PRIMER BT

MAX PRO 84 Tack-Primer BT is een gemakkelijk biologisch afbreekbare, krachtige, supersnelle en gemakkelijk verwerkbare bitumenprimer voor ondergronden (o.a. bitumen, roofing, tape, vilt, hout, beton, cellenbeton, staal, gecacheerde isolatieplaten) waarop zelfklevende membranen voor het dak, kelder of terras worden aangebracht of als hechtverbeteraar voor reparaties aan asfalt op wegen, snelwegen en parkings zonder gebruik te maken van elektriciteit of perslucht

### EIGENSCHAPPEN

- supersnel en gemakkelijk
- verbetert de hechting aanzienlijk
- korte uitdamp tijd - 5 minuten
- gemakkelijk biologisch afbreekbaar
- temperatuurbestendigheid -25°C tot 135°C
- water- en vorstbestendig, vormt een weerbestendige barrière
- 180 minuten open tijd
- brandklasse A1, niet brandbaar
- houdbaarheid 24 maanden, 18 maanden houdbaar na opening vat
- hoge opbrengst tot 280m<sup>2</sup> (vat) en 8m<sup>2</sup> (bus)
- verwerkingstemperatuur tussen 5°C en +25°C, idealiter 15-20°C

### TOEPASSINGEN

- als hechtverbeteraar voor het aanbrengen van zelfklevende EPDM
- als hechtverbeteraar voor bitumen dakbanen, bitumen tapes, bitumen flashing
- als hechtverbeteraar voor roofing daken
- als hechtverbeteraar voor herstelling aan asfalt op wegen, snelwegen, parkings
- als hechtverbeteraar op hout, beton, vilt, cellenbeton, staal, gecacheerde isolatieplaten
- snelle verwerking voor projecten onder tijdsdruk of die snel opgeleverd moeten worden
- besparen op arbeid en arbeidstijd en ergonomie op de werkplaats

### VERPAKKING

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Bussen en vaten | 500 ml - 22 l      |
| Omdozen         | 12 bussen per doos |

### KLEUREN

Bruin / zwart

### TECHNISCHE INFORMATIE

|              |            |
|--------------|------------|
| Type         | SBR rubber |
| Consistentie | vloeibaar  |

|                          |                                                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Karakter                 | lijm, blijvend kleverig                                                             |
| Vaste stofgehalte        | +/- 60%                                                                             |
| Opbrengst                | tot 280 m <sup>2</sup> enkelzijdig vat / spuitbus 8 m <sup>2</sup> bus              |
| Afdamptijd               | 5 minuten (afhankelijk van temperatuur)                                             |
| Open tijd                | tot 180 minuten                                                                     |
| Reactiveren tweede laag  | niet van toepassing                                                                 |
| Brandklasse              | A1 - niet brandbaar                                                                 |
| Volledige sterkteopbouw  | 24 uur                                                                              |
| Aanbrengtemperaturen     | +5°C tot +35°C - ideale temperatuur > 10 graden                                     |
| Afschuifsterkte          | 19,58 bar / 284 psi / 195,81 N/cm <sup>2</sup>                                      |
| Treksterkte              | 1,93 bar / 28 psi / 19,31 N/cm <sup>2</sup>                                         |
| Temperatuurbestendigheid | langdurig -25°C tot +135°C                                                          |
| Houdbaarheid             | 24 maanden in ongeopende originele verpakking<br>droog bewaard tussen + 5 en + 25°C |

## VERWERKING

- bus of vaatje krachtig opschudden of rollen (20 tot 30x)
- ideale verwerkingstemperatuur tussen 10° en 25°C
- bus en materialen zo goed mogelijk op temperatuur brengen
- ondergronden dienen droog, schoon, vuil- en vetvrij en voldoende vast te zijn, losse delen verwijderen
- oppervlak waarop verlijmd of hersteld gaat worden enkelzijdig inspuiten (hechtproef is aanbevolen (\*))
- oppervlakken ontvetten met MAX PRO 51 Power-Clean Spray indien nodig
- sluit de slang aan op het pistool en op de vaatje \_ zorg dat de bouten goed vastzitten zodat de flexibel niet maar kan draaien \_ vastdraaien met Engelse sleutel \_ zet de nozzle op het pistool vast met de bout in de gewenste spuitrichting (horizontaal of verticaal) \_ het ventiel van het vaatje geleidelijk volledig open draaien \_ open het pistool aan de doseerschroef (-wiel) achter de trekker van het pistool op de gewenste vernevelingsstand
- inspuiten op 15 tot 20 cm afstand met 25% overlapping
- houd het pistool altijd parallel met het in te spuiten materiaal
- na inspuiten de materialen stevig aandrukken of aanrollen binnen 180 minuten (open tijd) zodat de lijm zijn kracht kan opbouwen
- de lijm niet laten ophopen, soepele spray aanhouden (webspray)
- 100% dekking is noodzakelijk - bij poreuze materialen 1,5 keer de normale hoeveelheid aanbrengen om te voorkomen dat door opzuiging van de lijm te weinig lijm aan het oppervlak blijft
- uitdampen van de lijm is gedurende 5 minuten nodig – mag niet meer kleverig aanvoelen (met rug van de hand testen)
- na gebruik de sproeikop reinigen met de 57 Fast-Tack Cleaner
- als het vaatje leeg is het ventiel aan het vat dicht draaien \_ de aanwezige lijm in de slang uitspuiten en verwerken totdat er niets meer uit het pistool komt \_ dan de slang ontkoppelen van het vat \_ het pistool reinigen – het vaatje ondersteboven zetten op een veilige plaats en het ventiel terug open draaien zodat het overtallige gas kan ontsnappen (laat dit een uurtje staan) – daarna naast het voorziene plaatje op het vaatje doorprikken \_ alle stickers verwijderen – het vaatje is nu gereed voor recyclage (oud ijzer)
- niet toepasbaar op vet- olieachtige ondergronden, heeft geen opvullend vermogen
- niet geschikt voor weekmakerhoudende materialen, niet geschikt voor bepaalde PP, PE en bepaalde geplastificeerde materialen
- een hechtproef voor gebruik wordt geadviseerd om de hechtkracht te testen

## OVERSCHILDERBAARHEID

- niet van toepassing

## HECHTING

- uitstekende hechting meestal zonder primer op vrijwel alle ondergronden (\*)
- niet geschikt voor PE, PP, PC, PA, PMMA en Teflon

## VEILIGHEIDSBLAD

- op aanvraag voor de professionele gebruiker
- beschikbaar op onze website [www.maxpro.be](http://www.maxpro.be)

## REINIGING

- niet-uitgeharde lijm > MAX PRO 57 Fast-Tack Cleaner
- uitgeharde lijmkit > mechanisch
- handen – gereedschap > MAX PRO 54 Ultra-Cleaning Tissues

## VARIA

- contact van verse lijm met reinigings- en oplosmiddelen en weekmakers vermijden
- niet geschikt op PMMA, PE, PP, Teflon®, bitumineuze en was- of paraffine houdende ondergronden
- niet geschikt als coating voor het waterdicht maken van dakgoten, dakranden, funderingen, betonnen kelders, ...
- het is steeds aanbevolen de hechting en de verdraagzaamheid vooraf te testen

## GARANTIE

D-MAX België BV garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid kan nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze algemene verkoopvoorwaarden. In geen geval is de verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade.

## AANSPRAKELIJKHEID

De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.

## ALGEMEEN GEBRUIK

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze technische fiche zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden altijd te goeder trouw gegeven. Omdat wij geen controle hebben over de toepassing en de omstandigheden kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de resultaten of voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet aangepast gebruik. Omdat de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kunnen wij geen aansprakelijkheid op grond van deze technische fiche opnemen. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. D-MAX België BV behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijk onze klanten te informeren. Vraag een technisch adviseur van MAX PRO altijd voor advies, bijstand of verwerkingsadvies.

(\*) geadviseerd wordt vooraf een verdraagzaamheids- en/of hechtingstest uit te voeren – vraag onze technische adviseurs om u hierover te informeren