

MAX PRO 863 Aqua-Coat Seal-It

MAX PRO 863 Aqua-Coat Seal-It is een flexibele met vlies gelamineerde afdichtingstape voor het waterdicht verbinden van voegen, vloerwandaansluitingen met MAX PRO 862 Aqua-Coat 2K

DEIGENSCHAPPEN

- flexibel, scheuroverbruggend
- dampremmend
- grote scheurbestendigheid
- voorzien van fleece-rug
- verrot niet
- alkalisch bestendig
- hittebestendig

TOEPASSINGEN

- voor het versterken van scheurgevoelige gebieden, zoals voegen, aansluitingen en overgangen
- in afdichtingssystemen die in contact staan met de grond volgens DIN 18533.

VERPAKKING

Doos

50 meter

KLEUREN

Grijs

TECHNISCHE INFORMATIE

Type	vliesgecacheerd
Dikte	0,65 mm
Gewicht	+/- 300 gr / m ²
Rekbaarheid	> 250%
Treksterkte	+/- 35N/mm

VERWERKING

- De voorbereiding van de ondergrond voor afdichtingswerkzaamheden in contact met de grond gebeurt in principe volgens DIN 18533 Deel 3
- De ondergrond moet voldoende droog, vlak, stabiel, vorstvrij, schoon en vrij van olie, vet, teer, grindnesten, scheuren, stof, vuil, mortelresten en andere verontreinigingen.
- De randen mogen worden gebroken en de voegen mogen worden afgerond met geschikt materiaal
- Sterk absorberende of zuigende minerale ondergronden moeten worden geprimerd met MAX PRO AC4 Primer. Na ongeveer 15 tot 20 minuten is AC4 Primer klaar door opname van de ondergrond van de primer en dan kan de 863 Aqua-Coat 2K aangebracht worden.

- Breng MAX PRO 863 Aqua-Coat 2K aan op de voorbereide ondergrond.
- Knip MAX PRO 863 Seal-It op de juiste lengte en gebruik geschikt gereedschap om de dichtingstape volledig in de MAX PRO 863 Aqua-Coat 2K te drukken.
- Breng daarover nieuwe laag MAX PRO 862 Aqua-Coat 2K aan.
- Luchtinsluiting en kreukels moeten vermeden worden.
- Vervolgens de laagdikte van MAX PRO 862 Aqua-Coat 2K opbouwen zoals de toepassing en omstandigheden het vragen.

BIJZONDERE AANDACHTSPUNTEN

- Bij het uitvoeren van afdichtings- en reparatiewerkzaamheden dienen alle relevante normen en richtlijnen in acht te worden genomen.
- Bij opslag beschermen tegen hitte, vorst en natte omgeving.
- De opgeslagen rollen niet belasten met zware gewichten.

GARANTIE

D-MAX België BV garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid kan nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze algemene verkoopsvoorwaarden. In geen geval is de verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade.

AANSPRAKELIJKHEID

De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.

ALGEMEEN GEBRUIK

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze technische fiche zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden altijd te goeder trouw gegeven. Omdat wij geen controle hebben over de toepassing en de omstandigheden kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de resultaten of voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet aangepast gebruik. Omdat de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kunnen wij geen aansprakelijkheid op grond van deze technische fiche opnemen. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. D-MAX België BV behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijk onze klanten te informeren. Vraag een technisch adviseur van MAX PRO altijd voor advies, bijstand of verwerkingsadvies.

(*) geadviseerd wordt vooraf een verdraagzaamheids- en/of hechtingstest uit te voeren – vraag onze technische adviseurs om u hierover te informeren