

MAX PRO E4 PRIMER

MAX PRO E4 Primer is een primer (hechtverbeteraar) voor specifieke poreuze ondergronden, voor specifieke gevelplaten (oa Eternit Tectiva platen), ...

EIGENSCHAPPEN

- hechtverbeteraar
- gemakkelijk aan te brengen met een schone en droge kortharige verfborstel (velvet)
- droogtijd minimum 120 minuten
- verbruik van +/- 100 lopende meter (_ 5cm) per liter

TOEPASSINGEN

- hechtverbeteraar voor gevelplaten waaronder Eternit (raadpleeg lijst met gevelplaten en primers)
- voorbehandeling van poreuze of bezande ondergronden

VERPAKKING

Blik	1000 ml
Omdozen	12 blikken per doos

KLEUREN

Amber

TECHNISCHE INFORMATIE

Type	hechtverbeteraar
Soortelijk gewicht	1,2 g / ml
Vlampunt	< 21°C
Uitharding	door verdampen van het solvent
Droogtijd	120 minuten (23°C en 50% RV)
Aanbrengtemperatuur	+10°C maar altijd +3° boven het dauwpunt (raadpleeg tabel dauwpuntbepaling)
Houdbaarheid	9 maanden in ongeopende originele verpakking droog bewaard tussen + 5 en + 25°C (zie BB datum op blik)

VERWERKING

- de ondergrond moet schoon, droog, vrij van vet en stof zijn
- aanbrengen bij omgevingstemperatuur tussen +10° en +30°C
- het blik dichtlaten totdat je de E4 primer gaat verwerken
- breng de E4 primer aan met een droge en schone kortharige verfroller (velvet) daar waar de lijm zal aangebracht worden

- verwerk deze hoeveelheid binnen de 30 minuten – restant niet meer gebruiken of terug in de bus gieten
- E4 Primer gewoon aanbrengen in banen van +/- 10 cm breedte over het te verlijmen oppervlak – daar waar de lijm zal aangebracht worden – let op de primer is zichtbaar – eventueel zichtbare delen afplakken met een tape die verwijderd kan worden
- na ongeveer 120 minuten is E4 Primer klaar (verdamping van het oplosmiddel) en kan de verlijming aangebracht worden
- de verlijming moet alleszins binnen de 6 uur na aanbrengen, maar zeker dezelfde dag uitgevoerd worden
- de voorbehandelde oppervlakken niet meer vastnemen of aanraken vooraleer te verlijmen om optimale hechting te krijgen

BIJZONDERE AANDACHTSPUNTEN

- bij zeer hoge luchtvochtigheid of dichte mist wordt afgeraden om te primeren omdat hierdoor het resultaat negatief beïnvloed kan worden
- consulteer altijd het technisch datablad MAX PRO dauwpunt om de omstandigheden te controleren
- nevel of condens kan de hechting verminderen
- de E4 primer niet aanbrengen bij neerslag of dreigende regenbuien
- niet-uitgeharde E4 Primer kan met MAX PRO 51 Power-Clean Spray verwijderd worden
- sterk vervuilde oppervlakken vooraf reinigen met MAX PRO 51 Power-Clean Spray
- direct na uitgieten E4 Primer blik terug afsluiten
- gebruikte E4 Primer niet terug in blik gieten en na 30 minuten niet meer verwerken
- geprimerde oppervlakken niet meer met de vingers aanraken

VEILIGHEIDSBLAD

- beschikbaar voor de professionele verwerker

GARANTIE

D-MAX België BV garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid kan nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze algemene verkoopsvoorwaarden. In geen geval is de verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade.

AANSPRAKELIJKHEID

De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.

ALGEMEEN GEBRUIK

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze technische fiche zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden altijd te goeder trouw gegeven. Omdat wij geen controle hebben over de toepassing en de omstandigheden kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de resultaten of voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet aangepast gebruik. Omdat de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kunnen wij geen aansprakelijkheid op grond van deze technische fiche opnemen. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. D-MAX België BV behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijk onze klanten te informeren. Vraag een technisch adviseur van MAX PRO altijd voor advies, bijstand of verwerkingsadvies.

(*) geadviseerd wordt vooraf een verdraagzaamheids- en/of hechtingstest uit te voeren – vraag onze technische adviseurs om u hierover te informeren