

MAX PRO T4 PRIMER

MAX PRO T4 Primer is een primer (hechtverbeteraar) en tevens reiniger voor Trespa of HPL gevelplaatverlijming

EIGENSCHAPPEN

- hechtverbeteraar en reiniger in 1
- gemakkelijk aan te brengen met een propere droge pluisvrije doek
- snelle droogtijd 5 tot 10 minuten
- verbruik van +/- 100 lopende meter (_ 5cm) per liter

TOEPASSINGEN

- voorbehandelen van TRESPA of HPL gevelplaten

VERPAKKING

Blik	500 ml
Omdozen	12 blikken per doos

KLEUREN

Kleurloos

TECHNISCHE INFORMATIE

Type	hechtverbeteraar
Soortelijk gewicht	0,76 g / ml
Droge stofgehalte	+/- 8%
Uitharding	door verdampen van het solvent
Droogtijd	5 à 10 minuten (23°C en 50% RV)
Aanbrengtemperatuur	+10°C maar altijd +3° boven het dauwpunt (raadpleeg tabel dauwpuntbepaling)
Houdbaarheid	12 maanden in ongeopende originele verpakking droog bewaard tussen + 5 en + 25°C (zie BB datum op blik)

VERWERKING

- de ondergrond moet schoon, droog, vrij van vet en stof zijn
- de omgevingstemperatuur moet tussen +10° en +30°c zijn.
- het blik dichtlaten totdat je de primer gaat verwerken
- gebruik een aparte bak om T4 Primer in uit te gieten en sluit de bus direct daarna terug goed af
- verwerk deze hoeveelheid binnen de 30 minuten – niet gebruikte primer niet meer verwerken na 30 minuten en niet meer terug in de bus gieten

- droge propere pluisvrije doek met T4 Primer bevochtigen
- doek vervangen als deze vuil geworden is
- aanbrengen bij omgevingstemperatuur tussen +10° en +30°C maar alleszins 3° boven het dauwpunt
- T4 Primer aanbrengen over het volledige oppervlak
- T4 Primer is ook reiniger zodat het oppervlak in één bewerking gereinigd en voorbehandeld is
- na ongeveer 5 à 10 minuten is de T4 Primer klaar (verdamping van het oplosmiddel) en kan de verlijming aangebracht worden
- de verlijming moet alleszins binnen de 6 uur na aanbrengen uitgevoerd worden – vandaag primeren is dezelfde dag de verlijming tot stand brengen
- de voorbehandelde oppervlakken niet meer vastnemen of met de vingers aanraken vooraleer te verlijmen om optimale hechting te krijgen

BIJZONDERE AANDACHTSPUNTEN

- bij zeer hoge luchtvochtigheid of dichte mist wordt afgeraden om te primeren omdat hierdoor het resultaat negatief beïnvloed kan worden
- consulteer altijd het technisch datablad MAX PRO dauwpunt om de omstandigheden te controleren en te volgen
- nevel of condens kan de hechting verminderen
- de T4 primer niet aanbrengen bij neerslag of dreigende regenbuien
- T4 primer is niet overschilderbaar - te overschilderen oppervlakken afplakken met tape alvorens T4 Primer aan te brengen (deze kan verkleuring veroorzaken) - de primer is zichtbaar op de aangebrachte delen
- niet-uitgeharde T4 Primer kan met MAX PRO 51 Power-Clean Spray verwijderd worden
- sterk vervuilde oppervlakken vooraf reinigen met MAX PRO 51 Power-Clean Spray
- onder de 10 graden is het niet aangeraden om te primeren of te verlijmen waar primers nodig zijn vanwege de vochtigheid en omgevingstemperatuur
- raadpleeg onze testcertificaten voor het verlijmen van gevelstenen tegen ondersteuningsijzers (geveldragers)

VEILIGHEIDSBLAD

- beschikbaar voor de professionele verwerker

GARANTIE

D-MAX België BV garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid kan nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze algemene verkoopvoorwaarden. In geen geval is de verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade.

AANSPRAKELIJKHEID

De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.

ALGEMEEN GEBRUIK

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze technische fiche zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden altijd te goeder trouw gegeven. Omdat wij geen controle hebben over de toepassing en de omstandigheden kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de resultaten of voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet aangepast gebruik. Omdat de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kunnen wij geen aansprakelijkheid op grond van deze technische fiche opnemen. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. D-MAX België BV behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijk

onze klanten te informeren. Vraag een technisch adviseur van MAX PRO altijd voor advies, bijstand of verwerkingsadvies.

(*) geadviseerd wordt vooraf een verdraagzaamheids- en/of hechtingstest uit te voeren – vraag onze technische adviseurs om u hierover te informeren