

MAX PRO VK4 PRIMER

MAX PRO VK4 Primer is een primer (hechtverbeteraar) voor minerale en poreuze oppervlakken voor het verbeteren van de hechting van de zelfklevende dichtingsmembranen op vochtige nog absorberende ondergronden en voor temperaturen tot -5°

EIGENSCHAPPEN

- hechtverbeteraar
- gemakkelijk aan te brengen met een verfborstel, verfroller of spuitgereedschap
- droogtijd +/- 45 minuten
- verbruik van +/- 0,125 liter per m² dwz (5 liter = +/- 40m² | 10 liter = +/- 80m²)
- gemakkelijk verwerkbaar
- blijft kleverig na uitharding voor optimale hechting van de membranen
- wateroplosbaar
- vrij van solventen

TOEPASSINGEN

voor het voorbehandelen van minerale ondergronden alvorens het aanbrengen van zelfklevende membranen waaronder:

- hellingschape
- chape
- snelbouwsteen
- beton
- cellenbeton
- kalkzandsteen
- kelderwanden
- funderingen
- bodemplaten

VERPAKKING

Emmer	5L en 10L
Omdozen	4 of 2 emmers per doos

KLEUREN

Wit - droogt transparant op

TECHNISCHE INFORMATIE

Type	vloeibaar
Dichtheid	1,10g / cm ³
Uitharding	verdampen

Droogtijd	45 minuten bij 23°C en 50% RV
Aanbrengtemperatuur	tussen -5°C en +30°C
Houdbaarheid	12 maanden in ongeopende originele verpakking droog bewaard tussen + 5 en + 25°C

VERWERKING

- de ondergrond moet proper, schoon, mag vochtig maar moet nog voldoende absorberend zijn, vrij van vet, stof, olie en teer zijn en mag niet bedekt zijn met ijs
- poreuze of minerale ondergronden mogen niet volledig verzadigd zijn met water
- aanbrengen bij omgevingstemperatuur tussen -5° en +30°C
- goed omroeren met een propere droge spatel
- aanbrengen met verfborstel, verfroller of spuitgereedschap
- aanbrengen daar waar het zelfklevend membraan zal aangebracht worden
- is wit van kleur bij het aanbrengen en droogt transparant op
- na ongeveer 45 minuten is VK4 Primer klaar (transparant opgedroogd) door opname van de ondergrond van de primer en dan kunnen de te verlijmen membranen aangebracht worden
- de verlijming tot stand brengen binnen de 12 uur na het aanbrengen en bij voorkeur dezelfde dag om te vermijden dat de primerlaag met vuil, vet, stof of andere stoffen in aanraking komt
- de voorbehandelde oppervlakken niet meer vastnemen of aanraken vooraleer te verlijmen om een optimale hechting te krijgen
- na het aanbrengen van de zelfklevende membranen moeten deze goed aangerold of aangedrukt worden
- de pas aangebrachte VK4 Primer tegen regen, vorst of zonnestralen beschermen totdat hij ingetrokken is
- bij zeer sterk zuigende ondergronden kan een hoger verbruik mogelijk zijn om een goede dekking te krijgen
- na 24 uren zal de verlijming zijn optimale sterkte behalen

BIJZONDERE AANDACHTSPUNTEN

- niet aanbrengen bij neerslag of dreigende regenbuien
- na het aanbrengen beschermen tegen regen, vorst of hevige zonnestralen
- de temperatuur mag minimaal -5°C en maximum 30°C zijn
- niet-uitgeharde VK4 Primer kan met MAX PRO 51 Power-Clean Spray verwijderd worden
- sterk vervuilde oppervlakken vooraf reinigen met MAX PRO 51 Power-Clean Spray
- direct na het uitgieten de VK4 Primer terug afsluiten
- gebruikte VK4 Primer in de rollerbak niet terug in de emmer gieten en niet meer verwerken

VEILIGHEIDSBLAD

- beschikbaar voor de professionele verwerker

GARANTIE

D-MAX België BV garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid kan nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze algemene verkoopvoorwaarden. In geen geval is de verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade.

AANSPRAKELIJKHEID

De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.

ALGEMEEN GEBRUIK

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze technische fiche zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden altijd te goeder trouw gegeven. Omdat wij geen controle hebben over de toepassing en de omstandigheden kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de resultaten of voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet aangepast gebruik. Omdat de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kunnen wij geen aansprakelijkheid op grond van deze technische fiche opnemen. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. D-MAX België BV behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijk onze klanten te informeren. Vraag een technisch adviseur van MAX PRO altijd voor advies, bijstand of verwerkingsadvies.

(*) geadviseerd wordt vooraf een verdraagzaamheids- en/of hechtingstest uit te voeren – vraag onze technische adviseurs om u hierover te informeren