

MAX PRO 41X WINDOOR X-TREME

MAX PRO 41x Windoor Xtreme est une mousse PU de montage et d'isolation mono-composante ultra-rapide avec la vitesse de la mousse PU bi-composante

CARACTERISTIQUES

- expansion très limitée
- peut être traité entre +5°C et +35°C
- avec un rendement de plus >75 litres par bombe
- sec à toucher après 3 minutes
- peut être coupée après +/- 10 minutes (23°C et 50% RH)
- résistance à la température entre -40°C et +90°C
- sans CFC, HCFC et HFC
- bonne stabilité des articulations
- imputrescible et résistant à l'humidité
- entièrement durci et prêt en 90 minutes
- bonne résistance au vieillissement
- classe au feu B3 - F

APPLICATIONS

- montage des fenêtres et portes _ veillez à toujours fixer mécaniquement pour éviter une éventuelle déformation des cadres lors du durcissement (la largeur idéale du joint est de 2 à max 3 cm)
- remplissage des joints, murs et cavités (murs creux, trous dans le béton, cavités en tôle ondulée, au niveau des cadres réglables avant de sceller les côtés négatifs...)
- remplissage des joints et des cavités dans les constructions de toit,
- isolation des trous sous les tuiles, lucarnes, entre les panneaux isolants, etc.
- empêche les ponts thermiques et isole du froid, de la chaleur et du flux d'air
- joints d'étanchéité aux murs, toits, fenêtres, cadres de portes, la maçonnerie, sols et plafonds
- parfait à utiliser comme isolant pour les travers de tuyaux

EMBALLAGES

Bombes	860 ml
Carton	12 pcs / carton

COULEURS

Champagne

INFORMATION TECHNIQUE

Type	NBS
Cellules fermées	70%
Rendement	+/- 75 litres par bombe (RB024)

Durcissement	par l'humidité
Poid spécifique	12 - 15kg / m ³
Classe incendie	B3 F
Coefficient conductivité thermique	0,041 mW/m.K
Expansion	40% à 70% après expansion (FEICA TM1010-1012)
Stabilité dimensionnelle	< 5% < DS < 0% (FEICA TM1004)
Sec à toucher	3 minutes bij 23°C -50% HR
Peut être coupée (30 mm cordon)	10 minutes à 23°C et 50% HR
Peut être chargée	après 24h à 23°C et 50% HR
Résistance à la température	entre -40°C et +90°C
Température de traitement	entre +5°C et +35°C
Conservation	18 mois après date de production, à conserver debout entre 5 et 25°C

APPLICATION

Support

- doit être propre, solide, exempt de poussière et de graisse
- si nécessaire, dégraisser les surfaces avec le MAX PRO 51 Spray Power-Clean
- toujours humidifier préalablement pour optimiser l'adhésion et le durcissement
- utilisez le MAX PRO Power-Foam Gun ou le Profi-Foam Gun HO pour un dosage parfait
- toujours bien agiter avant utilisation (20x) et au moins une fois supplémentaire entre les deux pour des résultats optimaux au cas où l'aérosol est vidé en une fois
- Tenez la cartouche à l'envers afin qu'elle soit au-dessus du pistolet

Application

- portez toujours des gants de protection et, en tant qu'artisan, vous devez suivre une formation nécessaire pour travailler avec les mousses PU (en cas de questions, merci de contacter notre service client), en tant que professionnel, vous devez avoir suivi une formation pour travailler avec des mousses PU (<https://isopa-aisbl.idloom.events/048-fr>)
- enlevez le capuchon de protection du MAX PRO 40 PU-Foam
- puis vissez le bidon sur le pistolet avec la valve vers le bas et vaporisez un peu de mousse autour afin de la rendre prêt à l'emploi.
- humidifier le joint ou l'espace avec de l'eau pulvérisée
- remplir le joint ou la cavité à 70 % (ne jamais remplir complètement)
- pour les joints plus profonds, appliquer la mousse en plusieurs couches à intervalles de 15 à 30 minutes
- humidifier les couches intermédiaires avec de l'eau pulvérisée
- remplir les joints > 30 mm et < 50 mm en zigzag de bas en haut
- **le remplissage de joints > 50 mm de large n'est pas autorisé.**

ADHESION

- bonne adhérence sur la plupart des matériaux de construction

PEINTURE

- la mousse PU MAX PRO 41X Windoor Extrême peut être peinte et plâtrée

FICHE DE SECURITE

- sur demande pour l'utilisateur professionnel
- disponible sur notre site web www.maxpro.be

NETTOYAGE

- se laver les mains après utilisation avec les mouchoirs ultra-nettoyants MAX PRO 54 Ultra-Cleaning Tissues
- après avoir utilisé le pistolet MAX PRO Power-Foam HO, nettoyez-le avec le MAX PRO 52 Power-Foam Cleaner

DIVERS

- nettoyez les surfaces très sales avec MAX PRO 51 Power-Clean Spray
- veiller à ce que la canette soit toujours stockée verticalement (pour éviter que la valve ne colle)
- réchauffer une canette trop froide dans un seau d'eau tiède ou placez-la dans une pièce afin que la canette atteigne la température ambiante.
- si le bidon n'est pas pulvérisé à vide et doit être réutilisé dans la semaine, le pistolet peut être laissé sur le bidon, puis le stocké debout
- nettoyer après chaque utilisation la valve de l'aérosol et le pistolet avec MAX PRO 52 PU-Foam Cleaner
- utilisez les mousses PU dans des zones bien ventilées
- évitez de garder la bombe à proximité de sources de chaleur

GARANTIE

D-MAX België BV garantit que son produit, pendant la durée de conservation, est conforme aux spécifications. La responsabilité ne peut jamais être supérieure à ce qui est déterminé dans nos conditions générales de vente. En aucun cas, le vendeur n'est responsable de tout dommage indirect.

RESPONSABILITE

Les informations fournies sont le résultat de nos tests et de notre expérience et sont de nature générale. Cependant, cela n'implique aucune responsabilité. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer par ses propres tests si le produit est adapté à l'application.

INFORMATION GENERALE

Ce document remplace tous les précédents. Les directives dans cette fiche technique sont le résultat de nos tests et de notre expérience et sont toujours données de bonne foi. Étant donné que nous n'avons aucun contrôle sur l'application et les conditions, nous ne pouvons pas être tenus responsables des résultats ou des dommages éventuels résultant d'une utilisation incorrecte ou non adaptée. Comme la surface et les conditions de traitement échappent à notre évaluation, nous ne pouvons pas assumer de responsabilité sur la base de cette fiche technique. Il est donc recommandé de toujours effectuer un test préalable adapté aux conditions locales spécifiques. D-MAX Belgique BV se réserve le droit d'ajuster les produits sans informer préalablement nos clients. Demandez toujours l'avis d'un conseiller technique de MAX PRO pour des conseils, une assistance ou des conseils de traitement.

(*) Il est recommandé d'effectuer préalablement un test de tolérance et/ou d'adhérence - n'hésitez pas à demander à nos conseillers techniques de vous fournir des informations à ce sujet.