

MAX PRO 590 CERAMIC LUBE

MAX PRO 590 Ceramic Lube est une pâte de montage et démontage à point de fusion élevé, avec de fines particules céramiques et des additifs anticorrosion et antioxydants, conçue pour des charges lourdes nécessitant une lubrification protectrice de longue durée

CARACTERISTIQUES

- no melt bentone pâte
- pourcentage élevé de particules céramiques
- les particules céramiques comblent les irrégularités
- ne durcit pas, ne forme pas de grumeaux, ne fond pas
- les vibrations, les dilatations ou les contractions ne rompent pas la surface
- grande résistance aux charges lourdes
- prévient l'altération par les acides, les bases ou les sels
- grande résistance à l'eau
- action prolongée
- haute résistance aux températures élevées de -180 °C à +1.400 °C
- facile à appliquer
- les molécules de PTFE assurent un effet de roulement à billes
- hydrofuge
- résistant aux acides et aux intempéries, résistant à l'eau douce et à l'eau salée
- prévient le blocage et les réactions électrolytiques
- ne contient pas de métaux

APPLICATIONS

- pour la lubrification de marteaux perforateurs, marteaux piqueurs, forets SDS, burins, étaçons, échafaudages, connexions vissées, charnières de conteneurs, charnières de chaînes de chantier
- pour la lubrification de des transmissions par engrenages, des chaînes, des charnières, des glissières de tous les outils de construction et installations
- lors du montage de plaquettes de frein, de rouleaux de guidage, de culasses, ...
- protéger et lubrifier les grues, les vannes, les tiges de guidage, les pompes, ...
- pour le montage et le démontage de vis et boulons fortement sollicités, de tiges filetées, ...

EMBALLAGES

Bombe

500 ml

Carton

12 pcs / carton

COULEUR

Blanc

INFORMATION TECHNIQUE

Type	lubrifiant
Consistance	liquide
Viscosité	1 MPa.s
Composés organiques volatils (COV)	70%
Densité	0,893 g / ml
Résistance à la température	-180° tot +1400°C
Point de rupture	270°C
Gaz	propane/butane
Conservation	36 mois après la date de production, à conserver debout entre 5 et 25°C

TRAITEMENT

Application:

- bien agiter le flacon avant usage (au moins 20 fois)
- la surface doit être aussi propre que possible
- nettoyer la surface avec le spray MAX PRO 51 Power-Clean
- éliminer les particules libres de la surface
- maintenir le flacon en position verticale
- vaporiser à une distance de 20 à 25 cm
- ne pas utiliser sur du caoutchouc, du plastique ou des pièces laquées
- utiliser dans des espaces bien ventilés

FICHE DE SECURITE

- sur demande pour l'utilisateur professionnel
- disponible sur notre site web www.maxpro.be

PEINTURE

- pas applicable

GARANTIE

D-MAX België BV garantit que son produit, pendant la durée de conservation, est conforme aux spécifications. La responsabilité ne peut jamais être supérieure à ce qui est déterminé dans nos conditions générales de vente. En aucun cas, le vendeur n'est responsable de tout dommage indirect.

RESPONSABILITE

Les informations fournies sont le résultat de nos tests et de notre expérience et sont de nature générale. Cependant, cela n'implique aucune responsabilité. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer par ses propres tests si le produit est adapté à l'application.

INFORMATION GENERALE

Ce document remplace tous les précédents. Les directives dans cette fiche technique sont le résultat de nos tests et de notre expérience et sont toujours données de bonne foi. Étant donné que nous n'avons aucun contrôle sur l'application et les conditions, nous ne pouvons pas être tenus responsables des résultats ou des dommages éventuels résultant d'une utilisation incorrecte ou non adaptée. Comme la surface et les conditions de traitement échappent à notre évaluation, nous ne pouvons pas assumer de responsabilité sur la base de cette fiche technique. Il est donc recommandé de toujours effectuer un test préalable adapté aux conditions locales spécifiques. D-MAX Belgique BV se réserve le droit d'ajuster les produits sans informer préalablement nos clients. Demandez toujours l'avis d'un conseiller technique de MAX PRO pour des conseils, une assistance ou des conseils de traitement.

(*) Il est recommandé d'effectuer préalablement un test de tolérance et/ou d'adhérence - n'hésitez pas à demander à nos conseillers techniques de vous fournir des informations à ce sujet.