

MAX PRO 64 CON-FIX TRADITIONAL D4

MAX PRO 63 Con-Fix Traditionnel D4 est une colle à base de polyuréthane

CARACTERISTIQUES

- pâteuse
- pour toutes les constructions en bois
- prête à l'emploi, couleur ambre
- maniable après 30 minutes
- convient également pour le bois légèrement humide
- sans solvant
- garantie sur pierre naturelle
- bonne force d'adhérence initiale
- pour une utilisation à l'extérieure
- une fois la colle durcie, elle est résistante aux intempéries (DIN68602 EN 204 D4)
- peut être traité : ponçage, peinture, vernissage et teinture

APPLICATIONS

pour coller (*)

- la plupart des types de bois, massifs et non massifs, les panneaux d'aggloméré et de contreplaqué, MDF et panneaux en plastique pour les fenêtres, les portes, les escaliers, la construction de parquets et de vérandas, l'aménagement intérieur et l'agencement de cuisines
- tous types de bois exotiques, les assemblages à queue d'aronde, à tenon et mortaise, à rainure et languette

EMBALLAGES

Flacon	750 gram
Carton	12 flacons par carton

COULEURS

Ambre / transparente

INFORMATION TECHNIQUE

Type	polyuréthane
Odeur	inodore
Densité	1,15g /ml
Viscosité	pâteuse
Temps ouvert	max 90 minutes (bij 23°C en 50% HR)
Durcissement	+/- 12hrs (bij 23°C en 50%RV)

Pression	+/- 2 gr /mm ²
Temps de pression	+/- 12 heures (à 23°C et 50%HR)
Résistance à la traction	14 N/mm ² après 7 jours (23°C et 50% HR)
Résistance aux températures	de -30° à +100°C
Température d'application	+5°C à +40°C
Consommation	+/- 150 - 200 g /m ² selon l'application
Conservation	min 12 mois après la date de production, à conserver debout entre 5 et 25°C

APPLICATION

Portez toujours des gants de protection et, en tant qu'applicateur professionnel, vous êtes obligé de suivre une formation pour travailler avec des mousses ou des colles PU (en cas de questions, contactez le service clientèle)

Support

- les matériaux à coller doivent être propres, secs, exempts de poussière et de graisse
- humidité du bois max. 18%
- le joint final ne peut pas dépasser 1 mm

Préparation

- dégraisser préalablement le bois gras (par exemple le teck) avec MAX PRO 51 Power-Clean Spray et coller immédiatement

Application

- appliquer la colle uniformément sur une face et laisser sécher pendant 3 minutes, ensuite assembler
- pour les bois exotiques, appliquer la colle des 2 côtés et laisser sécher pendant 3 minutes, puis assembler
- application double face sur des surfaces très absorbantes

Temps ouvert

- Assemblez les deux parties dans les 30 minutes.

Temps de séchage / temps de serrage / temps de durcissement

- presser (+/- 2kg/cm²) les 2 parties jusqu'à l'obtention d'un joint étanche à la main (le temps de pressage dépend du type de bois, de l'humidité du bois et de la température ambiante, +/- 12 heures)
- le collage peut être mis en charge après 24 heures, 90 % de la résistance finale est atteinte après environ 24 heures.

Température

- ne pas appliquer en dessous de + 5 ° C

Consommation

- environ 150 - 200 g/m²

Peindre

- peindre après le durcissement complet de la colle
- la formation de bulles dans la couche de peinture n'est pas exclus en cas de peinture trop tôt

FICHE DE SECURITE

- sur demande pour l'utilisateur professionnel
- disponible sur notre site web www.maxpro.be

NETTOYAGE

Nettoyage de la

- colle fraîche : MAX PRO 52 PU-Foam Cleaner
- colle durcie : uniquement mécaniquement

GARANTIE

D-MAX België BV garantit que son produit, pendant la durée de conservation, est conforme aux spécifications. La responsabilité ne peut jamais être supérieure à ce qui est déterminé dans nos conditions générales de vente. En aucun cas, le vendeur n'est responsable de tout dommage indirect.

RESPONSABILITE

Les informations fournies sont le résultat de nos tests et de notre expérience et sont de nature générale. Cependant, cela n'implique aucune responsabilité. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer par ses propres tests si le produit est adapté à l'application.

INFORMATION GENERALE

Ce document remplace tous les précédents. Les directives dans cette fiche technique sont le résultat de nos tests et de notre expérience et sont toujours données de bonne foi. Étant donné que nous n'avons aucun contrôle sur l'application et les conditions, nous ne pouvons pas être tenus responsables des résultats ou des dommages éventuels résultant d'une utilisation incorrecte ou non adaptée. Comme la surface et les conditions de traitement échappent à notre évaluation, nous ne pouvons pas assumer de responsabilité sur la base de cette fiche technique. Il est donc recommandé de toujours effectuer un test préalable adapté aux conditions locales spécifiques. D-MAX Belgique BV se réserve le droit d'ajuster les produits sans informer préalablement nos clients. Demandez toujours l'avis d'un conseiller technique de MAX PRO pour des conseils, une assistance ou des conseils de traitement.

(*) Il est recommandé d'effectuer préalablement un test de tolérance et/ou d'adhérence - n'hésitez pas à demander à nos conseillers techniques de vous fournir des informations à ce sujet.