

MAX PRO 34 ULTRA-SEAL

MAX PRO 34 Ultra-Seal est un mastic neutre universel à base de polysiloxanes

CARACTERISTIQUES

- joints très résistants sur la plupart des supports de construction
- bonne résistance pour les applications sanitaires
- parfait pour sceller les joints **sur toutes les pierres naturelles** et les matériaux de construction souples sans taches ni migration de la zone de bordure (pas de pénétration)
- reste durable, très élastique et facile à travailler
- très bonne résistance aux UV après durcissement, pratiquement inodore
- résistant à la plupart des produits chimiques et au chlore
- résistance aux températures élevées de -50°C à +145°C
- température de mise en œuvre entre +5°C et +40°C

conforme aux normes :

- EN15651-1 F-EXT-INT-CC 25LM pour les mastics de jointoiement pour éléments de façade
- EN15651-2 G-CC 25LM pour les joints de vitrage
- EN15651-3 S-XS2 pour les mastics de joints dans les applications sanitaires

APPLICATIONS

- joints **sur toutes les pierres naturelles** (marbre, granit, pierre bleue, ...) - ne tâche pas, ni de migration à bord
- les joints de raccordement et de finition sur les monuments funéraires et les pierres non peintes
- joints de raccordement entre éléments de construction(*)
- joints sur les bords de piscine avec immersion constante (**)
- les joints de raccordement entre les cadres de fenêtres et de portes et les façades qui ne sont pas recouverts d'une couche de peinture
- joints dans les cuisines et les installations sanitaires qui ne sont pas recouverts de peinture

EMBALLAGES

Cartouches et poches	310ml - 400ml - 600 ml
Carton	20 pcs / carton

COULEURS

Transparent, Blanc, Gris, Gris-Pierre, Gris-Transparent

INFORMATION TECHNIQUE

Type	élastique
Poid spécifique	1,01 g/ml
Durcissement	par l'humidité

Formation de peau	20 minutes (20°C et 50% RV)
Perte de volume	< 3mm (DIN 52456 - ST-U26-23)
Dureté Shore-A	26 (DIN 53505)
Module 100%	0,48 MPa (DIN 53504 S2)
Allongement à la rupture	530%
Résistance à la traction	1,7 MPa (DIN 53504)
Résistance aux températures	-50°C tot +145°C
Resistance aux UV	ne contient pas de stabilisateurs UV
Température d'application	+5°C tot +40°C
Vitesse de durcissement	+/- 2 mm / 24 heures
Conservation	16 mois après fabrication dans l'emballage d'origine non ouvert conservé au sec entre + 5 et + 25°C

APPLICATION

Support

- les supports doivent toujours être propres, secs et porteurs
- dégraisser les supports avec MAX PRO 51 Power-Clean Spray
- bonne adhérence sans primaire sur la plupart des matériaux de construction non poreux
- pour les supports poreux, nous recommandons l'utilisation de notre primaire P4

Préparation

- les matériaux à coller doivent être propres, exempts de poussière et de graisse
- dégraissage avec le MAX PRO 51 Power-Clean Spray

ADHESION

- bonne adhérence sans primaire sur la plupart des matériaux de construction non poreux
- pour les supports poreux, nous recommandons l'utilisation de notre primaire P4

PEINTURE

- MAX PRO 34 Ultra-Seal ne peut pas être peint

FICHE DE SECURITE

- sur demande pour l'utilisateur professionnel
- disponible sur notre site web www.maxpro.be

NETTOYAGE

- mastic non polymérisé > avec MAX PRO 51 Power-Clean Spray
- mastic polymérisé > mécaniquement
- mains - outils > avec de l'eau / MAX PRO 54 Ultra-Cleaning Tissues

DIVERS

- nettoyer les surfaces très sales avec MAX PRO 51 Power-Clean Spray
- toujours demander conseil au préalable et effectuer des tests de compatibilité
- toujours respecter les rapports de joints et appliquer de fond de joint rond si nécessaire
- éviter l'adhérence à 3 surfaces dans les joints

GARANTIE

D-MAX Belgium BV garantit que son produit, pendant sa durée de conservation, est conforme aux spécifications. La responsabilité ne peut en aucun cas dépasser les dispositions de nos conditions générales de vente. Le vendeur n'est en aucun cas responsable des dommages consécutifs.

RESPONSABILITE

Les informations fournies sont le résultat de nos tests et de notre expérience et sont de nature générale. Cependant, cela n'implique aucune responsabilité. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer par ses propres tests si le produit est adapté à l'application.

INFORMATION GENERALE

Ce document remplace tous les précédents. Les directives dans cette fiche technique sont le résultat de nos tests et de notre expérience et sont toujours données de bonne foi. Étant donné que nous n'avons aucun contrôle sur l'application et les conditions, nous ne pouvons pas être tenus responsables des résultats ou des dommages éventuels résultant d'une utilisation incorrecte ou non adaptée. Comme la surface et les conditions de traitement échappent à notre évaluation, nous ne pouvons pas assumer de responsabilité sur la base de cette fiche technique. Il est donc recommandé de toujours effectuer un test préalable adapté aux conditions locales spécifiques. D-MAX Belgique BV se réserve le droit d'ajuster les produits sans informer préalablement nos clients. Demandez toujours l'avis d'un conseiller technique de MAX PRO pour des conseils, une assistance ou des conseils de traitement.

(*) Il est recommandé d'effectuer préalablement un test de tolérance et/ou d'adhérence - n'hésitez pas à demander à nos conseillers techniques de vous fournir des informations à ce sujet.