

MAX PRO 855 AQUA-LOCK REPAIR

MAX PRO 855 Aqua-Lock Repair is een sterk, snel drogende en gemakkelijk verwerkbaar reparatiemortel

EIGENSCHAPPEN

- supersnel en gemakkelijk verwerkbaar in een volledig behandelingsstelsel (852-853-854-855)
- uitstekende hechting op minerale ondergronden zoals baksteenmetselwerk, beton, cellenbeton, kalkzandsteen
- is speciaal ontwikkeld om op vochtige en natte ondergrond aangebracht te worden
- verwerkingstemperatuur omgeving en ondergrond vanaf +5°C
- kan aangebracht worden met spaan of truweel
- beschikbaar in 10 kg

TOEPASSINGEN

- voor het renoveren of herstellen van scheuren, gaten of voegen
- voor het zetten van een holle of schuine kimnaad in het 850 Aqua-Lock systeem

VERPAKKING

Emmer	10 kg
Pallet	28

KLEUREN

Taupe

TECHNISCHE INFORMATIE

Type	cementbasis
Consistentie	poeder
Opbrengst	+/- 5 lopende meter bij 10 kg
Kleeftype	volvlak hechtend
Dichtheid	+/- 1,25 g /ml
Overwerkbaar	4 uur
Volledige sterkteopbouw	24 uur
Aanbrengtemperaturen	vanaf +5°C
Verwerkingstijd	+/- 2 uur
Laagdikte / verbruik / indicaties	+/- 2,0 kg/ lopende meter bij 5cm kimvoegnaad
Houdbaarheid	ten minste 15 maanden in ongeopende originele verpakking droog bewaard tussen + 5 en + 25°C

VERWERKING

Voorbereiding:

- draag geschikte bescherming (handschoenen, masker en bril) bij het werken met MaxPro 855 Aqua-Lock Repair
- alle bepleistering of lagen op de muren moeten volledig verwijderd worden tot op de originele structuur
- de minerale ondergrond (baksteen, snelbouw, beton, ...) moet voldoende draagkrachtig, vorstvrij, schoon en vrij van olie, vet, teer, grindnesten, scheuren, stof, vuil, mortelresten en andere verontreinigingen zijn
- MaxPro 855 Aqua-Lock Repair is niet geschikt voor hout, pleisterlagen, geverfde oppervlakken, gepolierde oppervlakken, ...
- zwakke of verpulverde voegen moeten afgekapt of uitgekrabd worden en voorzien worden van MaxPro 855 Aqua-Lock Repair of een geschikte voegmortel
- breng een schuine of holle kimnaad aan met MaxPro 855 Aqua-Lock Repair of met een geschikte mortel aan om het systeem gelijkmatig te kunnen aanbrengen
- inhammen of gaten moeten MaxPro 855 Aqua-Lock Repair of een geschikte reparatiemortel worden gevuld
- zoutuitbloeiingen moeten vooraf met MaxPro 856 Aqua-Lock Salt behandeld worden
- de ondergrond moet altijd voldoende nat / vochtig zijn om te kunnen werken (nat-in-nat systeem)
- breng extra water aan met een natte borstel of verstuiver als de muur niet voldoende vochtig is
- 855 Aqua-Lock Repair wordt in 1 laag aangebracht in een compleet systeem
- het verbruik van 855 is +/- 2,0 kg per lopende meter bij een kimlaag van 5cm
- met truweel of spaan aanbrengen

Verwerking

- **voorbereiding door voegen en gaten of scheuren groter dan 1cm² op te vullen**
- **voorbereiding door een schuine of holle kimnaad te zetten in het 850 systeem**
- stap 1 : breng de eerste laag 852 aan op de natte muur met een voorbevochtigde borstel van boven naar onder
- Stap 2 : wrijf 853 Aqua-Lock Fix poeder handmatig en dekkend in de eerste laag in (+/- 1,0kg per m²) van onder naar boven en begin steeds op de vloer en werk zo naar boven
- Stap 3 : breng 854 Aqua-Lock Bond aan in een verhouding van 0,5 kg per m² met borstel van boven naar onder
- Stap 4: breng de tweede laag 852 Aqua-Lock Coat (0,5 kg/m²) nat-in-nat aan op de 854 van boven naar onder
- Stap 5 : na 15 minuten wordt de derde laag 852 Aqua-Lock Coat (0,5 kg/m²) aangebracht haaks op de nog vochtige 4^{de} laag

EXTRA TIPS

- de ondergrond moet op alle plaatsen goed vochtig zijn
- goed voorbevochtigen met een verstuiver of met een borstel voor het aanbrengen van de eerste laag bij muren die niet vochtig genoeg zijn om te voorkomen dat de reparatiemortel direct opgezogen wordt en droogt
- het aanbrengen van een schuine kimnaad zal het werken met MaxPro 853 Aqua-Lock Fix vergemakkelijken
- geboorde gaten voor het opstijgend vocht altijd eerst afdekken met een laag MaxPro 855 Aqua-Lock Repair en dan +/- 4 uur laten uitharden vooraleer het systeem aan te brengen

VEILIGHEIDSLAD

- op aanvraag voor de professionele gebruiker

REINIGING

- niet-uitgeharde coating op gereedschap voor uitharding > water
- handen beschermen maar anders voor uitharding > water of MAX PRO 54 Ultra-Cleaning Tissues
- uitgeharde MAX PRO 855 Aqua-Lock Repair is alleen mechanisch te verwijderen

VARIA

- niet geschikt op PMMA, PE, PP, Teflon®, bitumineuze en was- of paraffine houdende ondergronden
- het is steeds aanbevolen de hechting en de verdraagzaamheid vooraf te testen

- productrestanten en verpakkingen afvoeren volgens de geldende wettelijke voorschriften, niet lozen in het milieu, niet in de riolering lozen, niet in de gootsteen afvoeren. Mag niet bij het huishoudelijk of gemengd afval gezet worden.

GARANTIE

D-MAX België BV garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid kan nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze algemene verkoopsvoorwaarden. In geen geval is de verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade.

AANSPRAKELIJKHEID

De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.

ALGEMEEN GEBRUIK

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze technische fiche zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden altijd te goeder trouw gegeven. Omdat wij geen controle hebben over de toepassing en de omstandigheden kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de resultaten of voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet aangepast gebruik. Omdat de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kunnen wij geen aansprakelijkheid op grond van deze technische fiche opnemen. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. D-MAX België BV behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijk onze klanten te informeren. Vraag een technisch adviseur van MAX PRO altijd voor advies, bijstand of verwerkingsadvies.

(*) geadviseerd wordt vooraf een verdraagzaamheids- en/of hechtingstest uit te voeren – vraag onze technische adviseurs om u hierover te informeren