

## MAX PRO 856 AQUA-LOCK SALT

MAX PRO 856 Aqua-Lock Salt is een snel drogende en gemakkelijk verwerkbare vloeibare zoutverwijderaar die wordt gebruikt bij natte zoutbelaste muren

### EIGENSCHAPPEN

- supersnel en gemakkelijk verwerkbaar in een volledig behandelingssysteem (852-853-854-855-856)
- uitstekende hechting op minerale ondergronden zoals baksteenmetselwerk, beton, cellenbeton, kalkzandsteen
- is speciaal ontwikkeld om zouten te behandelen op vochtige en natte ondergrond
- verwerkingstemperatuur omgeving en ondergrond vanaf +5°C
- kan aangebracht worden met borstel of vernevelaar
- beschikbaar in 5 kg bidon

### TOEPASSINGEN

- voor het behandelen van muren die met zout belast zijn
- voor het behandelen van zoutbelaste muren vooraleer ze waterdicht gemaakt kunnen worden

### VERPAKKING

|        |      |
|--------|------|
| Bidon  | 5 kg |
| Pallet | 60   |

### KLEUREN

Transparant

### TECHNISCHE INFORMATIE

|                         |                                                                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type                    | vloeistof                                                                                      |
| Consistentie            | waterachtig                                                                                    |
| Opbrengst               | +/- 0,5 tot 1,0 kg per m <sup>2</sup>                                                          |
| Overwerkbaar            | na 24 uur                                                                                      |
| Volledige sterkteopbouw | 24 uur                                                                                         |
| Aanbrengtemperaturen    | vanaf +5°C                                                                                     |
| Houdbaarheid            | ten minste 15 maanden in ongeopende originele verpakking<br>droog bewaard tussen + 5 en + 25°C |

### VERWERKING

#### Vorbereiding:

- draag geschikte bescherming (handschoenen, masker en bril) bij het werken met MaxPro 856 Aqua-Lock Salt
- alle bepleistering of lagen op de muren moeten volledig verwijderd worden tot op de originele structuur

- de minerale ondergrond (baksteen, snelbouw, beton, ...) moet voldoende draagkrachtig, vorstvrij, schoon en vrij van olie, vet, teer, grindnesten, scheuren, stof, vuil, mortelresten en andere verontreinigingen zijn
- MaxPro 856 Aqua-Lock Salt is niet geschikt voor hout, pleisterlagen, geverfde oppervlakken, gepolierde oppervlakken, ...
- zwakke of verpulverde voegen moeten eerst afgekapd of uitgekrabd worden
- zichtbare zoutuitbloeiingen moeten vooraf met een stalen borstel verwijderd worden

## Verwerking

- breng daarna een eerste laag die 1/1 verdund wordt met water aan
  - laat deze eerste laag gedurende 6 uur drogen
  - borstel daarna alle zichtbare zoutkristallen weg met een stalen borstel
  - breng daarna een laag 856 Aqua-Lock Salt puur aan op de muur met borstel of verstuiver
  - laat daarna 24 uur drogen vooraleer de eerste laag 852 wordt aangebracht;
  - breng extra water aan met een natte borstel of verstuiver als de muur niet voldoende vochtig is
  - 855 Aqua-Lock Repair wordt in 1 laag aangebracht in een compleet systeem
  - het verbruik van 855 is +/- 0,5 tot 1,0 kg per m<sup>2</sup>
  - met borstel of vernevelaar aanbrengen
- 
- **verwijder alle zichtbare zoutuitbloeiingen vooraleer gestart wordt met het 850 systeem**
  - voorbereiding door voegen en gaten of scheuren groter dan 1cm<sup>2</sup> op te vullen
  - voorbereiding door een schuine of holle kimnaad te zetten in het 850 systeem
  - stap 1 : breng de eerste laag 852 aan op de natte muur met een voorbevochtigde borstel van boven naar onder
  - Stap 2 : wrijf 853 Aqua-Lock Fix poeder handmatig en dekkend in de eerste laag in (+/- 1,0kg per m<sup>2</sup>) van onder naar boven en begin steeds op de vloer en werk zo naar boven
  - Stap 3 : breng 854 Aqua-Lock Bond aan in een verhouding van 0,5 kg per m<sup>2</sup> met borstel van boven naar onder
  - Stap 4: breng de tweede laag 852 Aqua-Lock Coat (0,5 kg/m<sup>2</sup>) nat-in-nat aan op de 854 van boven naar onder
  - Stap 5 : na 15 minuten wordt de derde laag 852 Aqua-Lock Coat (0,5 kg/m<sup>2</sup>) aangebracht haaks op de nog vochtige 4<sup>de</sup> laag

## VEILIGHEIDSBLAD

- op aanvraag voor de professionele gebruiker

## REINIGING

- niet-uitgeharde coating op gereedschap voor uitharding > water
- handen beschermen maar anders voor uitharding > water of MAX PRO 54 Ultra-Cleaning Tissues
- uitgeharde MAX PRO 855 Aqua-Lock Repair is alleen mechanisch te verwijderen

## VARIA

- niet geschikt op PMMA, PE, PP, Teflon<sup>®</sup>, bitumineuze en was- of paraffine houdende ondergronden
- het is steeds aanbevolen de hechting en de verdraagzaamheid vooraf te testen
- productrestanten en verpakkingen afvoeren volgens de geldende wettelijke voorschriften, niet lozen in het milieu, niet in de riolering lozen, niet in de gootsteen afvoeren. Mag niet bij het huishoudelijk of gemengd afval gezet worden.

## GARANTIE

D-MAX België BV garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid kan nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze algemene verkoopvoorwaarden. In geen geval is de verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade.

## AANSPRAKELIJKHEID

De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.

## ALGEMEEN GEBRUIK

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze technische fiche zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden altijd te goeder trouw gegeven. Omdat wij geen controle hebben over de toepassing en de omstandigheden kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de resultaten of voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet aangepast gebruik. Omdat de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kunnen wij geen aansprakelijkheid op grond van deze technische fiche opnemen. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. D-MAX België BV behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijk onze klanten te informeren. Vraag een technisch adviseur van MAX PRO altijd voor advies, bijstand of verwerkingsadvies.

(\*) geadviseerd wordt vooraf een verdraagzaamheids- en/of hechtingstest uit te voeren – vraag onze technische adviseurs om u hierover te informeren